


STEICO flex

elastická tepelná izolace

stavební materiály ze dřeva šetrné
k životnímu prostředí



DOPORUČENÉ POUŽITÍ

elastická izolace do prostor mezi
sténovými, střešními
a **stropními** konstrukcemi

izolace **volných prostor** vnitřních
příčkových **stěn** a **plošných** instalací



- elastická tepelná izolace
- eliminace tepelných mostů
- dokonalé izolační vlastnosti v zimě i v létě
- dokonalá difúze vodních par
- regulace mikroklimatu místností
- snadné zpracování
- ekologická a šetrná k životnímu prostředí
- vhodná k opětovnému zpracování

více informací a návod na zpracování najdete v příslušných brožurách
nebo na internetových stránkách www.steico.com



BALENÍ

tloušťka [mm]	formát [mm]	hmotnost/m ² [kg]	kusů v balíku	balíků na paletě	paleta [m ²]	hmotnost palety [kg]
40	1.220 * 575	2,20	10	12	84,2	cca 200
50	1.220 * 575	2,75	9	10	63,1	cca 190
60	1.220 * 575	3,30	8	10	56,1	cca 200
80	1.220 * 575	4,00	6	10	42,1	cca 190
100	1.220 * 575	5,00	4	12	33,7	cca 190
120	1.220 * 575	6,00	4	10	28,1	cca 190
140	1.220 * 575	7,00	4	8	22,4	cca 180
160	1.220 * 575	8,00	3	10	21,0	cca 190
180	1.220 * 575	9,90	3	8	16,8	cca 190
200	1.220 * 575	11,00	2	12	16,8	cca 200

SKLADOVÁNÍ/DOPRAVA

uložte naplocho v suchém prostředí

hrany chraňte před poškozením

foliový obal odstraňte teprve tehdy,
kdy je paleta na stabilním
a rovném místě

TECHNICKÉ PARAMETRY STEICOflex

vyráběná a kontrolována podle normy	EN 13171
označení desek	WF – EN 13171 – T2 – TR1 – AF5
požární odolnost podle normy EN 13501-1	E
deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W/(m*K)]	0,038
jmenovitá hodnota součinitele prostupu tepla R_D [(m ² *K)/W]	1,05/1,30/1,55/2,10/2,60/3,15/3,65/4,20/4,70/5,25
tloušťka [mm]	40/50/60/80/100/120/140/160/180/200
hustota [kg/m ³]	cca 50
faktor difuzního odporu μ	1/2
měrná tepelná kapacita c [J/(kg*K)]	2100
pevnost v tahu \perp [kPa]	≥ 1
odpor proti průchodu vzduchu [(kPa*s)/m ²]	≥ 5
přísadové materiály	dřevěná vlákna, fosforečnan amonný, polyolefinové vlákno
kód odpadu (EAK)	030105/170201



Operating site
certified accor.
ISO 9001:2008

STEICO
Samozřejmě lépe izolovat

Distributor:

AKASTAV s. r. o.
Hladnovská 1247/11, 710 00 Ostrava
mob: 733 123 464, tel: 596 247 543
obchod@akastav.cz, www.akastav.cz

www.steico.com